DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

APPARATUS FOR MOLECULAR BEAM EPITAXY

PUB. NO.: 01-042392 [JP 1042392 A]

PUBLISHED: February 14, 1989 (19890214)

INVENTOR(s): IWATA HIROSHI

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 62-197655 [JP 87197655]

FILED: August 07, 1987 (19870807)

INTL CLASS: [4] C30B-023/08; C30B-029/42; H01L-021/203

JAPIO CLASS: 13.1 (INORGANIC CHEMISTRY -- Processing Operations); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: RO20 (VACUUM TECHNIQUES)

JOURNAL: Section: C, Section No. 601, Vol. 13, No. 233, Pg. 64, May

29, 1989 (19890529)

## **ABSTRACT**

PURPOSE: To exchange easily a molecular beam source for another molecular beam source without exposing the inside of a growth chamber by transporting a crucible from a load lock chamber to a growth chamber using a transferring mechanism, and fixing the crucible to a crucible holding mechanism in a heater for heating the crucible.

CONSTITUTION: A crucible 3 containing a molecular beam source 2 is held on a transfer rod 4 after closing a gate valve 1. Then, after evacuating a load lock chamber 8 with a vacuum pump 7, the transfer rod 4 is driven after opening the valve 1, and a crucible 3 is transported into a molecular beam source chamber 9a in the growth chamber 9 and attached to a crucible holder 10 having a crucible stand 6 provided with a heat shielding plate 5. Then, the gate valve 1 is closed after returning the rod 4 to the load lock chamber 4. Thereafter, the crucible 3 is fixed in a heater 11 and a cylinder 12 for protecting the heater is provided to between the crucible 3 and the heater 11, then the molecular beam source 2 is heated by supplying electric current through the heater 11 to generate thus molecular beam in the growth chamber 9.

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-42392

@Int\_Cl\_4

❷公開 昭和64年(1989)2月14日

C 30 B 23/08 C 30 B 29/42 H 01 L 21/203

M-8518-4G 8518-4G 7630-5F

0510-4G 7630-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

**劉発明の名称** 分

分子線エピタキシ装置

❷特 顧 昭62-197655

②出 頭 昭62(1987)8月7日

砂発明者 岩田

普 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

②代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 解 書

1.発明の名称

分子様エピタキシ装置

#### 2.特許請求の範囲

(1)成長室内に固定されたるつぼ加熱用のヒーターと、ロードロック室からるつぼを成長室内へ搬入する転送機構と、前記成長室内へ搬入した前記るつぼを前記ヒーター内に固定するるつぼ保持機構とを有することを特徴とする分子線エピタキシ数値。

#### 3.発明の詳細な説明

### [遊業上の利用分野]

この発明は半導体結晶に用いる分子線エピタキ 少装置に関するものである。

#### (従来の技術)

従来から広く用いられている分子線エピタキシ 装置では、分子線額用のるつぼ及びヒーターは成 長室内に固定した構造となっている(高橋情帯「分 子線エピタキシー技術」工業調査会)。

また、分子線弧にロードロック機構を設けた装

置では第2図に示すようにベローズ21による可動 部を有し、ゲートバルブ22を開け、るつぼ23及び ヒーター24を成長室25内へ搬入する構造となって いる。

#### [発明が解決しようとする問題点]

ところが、成長室25内にるつぼ23及びヒーター 24が固定されている装置では分子線源を交換する たびに成長室25年大気にさらすため、高品位の半 準体結晶を再現性よく得ることがむずかしく、ま た成長室をベーキングするため線動率が低いとい う欠点を有していた。

また、ロードロック機構を備えた装置では、結 品成長時にベローズ21からの説ガスが多く、その 汚染により品質の悪い結晶しか得られないという 欠点があった。

本発明の目的は上記問題点を解消した分子級エピタキシ数置を提供することにある。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は成長室内に固定されたるつぼ加熱用の ヒーターと、ロードロック室からるつぼを成長室

#### 特問昭64-42392 (2)

内へ搬入する転送機構と、前記成長室内へ搬入した前記るつばを前記と一ター内に固定するるつば 保持機構とを有することを特徴とする分子線エピ タキシ数値である。

#### (作用)

るつばのみをロードロック室から成長室内へ搬入し、成長室を大気にさらすことなく、分子線源を容易に交換することができる。また、逆に成長室を大気にさらす場合には、分子線源をロードロック室内に保持し、大気による分子線源の汚染を防ぐことができる。このため、成長室及び分子線源を非常に清浄な状態に保つことが可能となる。

また結晶成長時にはるつぼはヒーター内に固定され、ロードロック室から分離するため、ロードロック室から分離するため、ロードロック室から'の成ガスによる汚染を除去できる。このため常に高品位の半導体結晶を容易に得られる。

#### (突放例)

以下に本発明の実施例を図によって説明する。 第1図において、成長室9に備えた分子線試査 8aにゲートバルブ1を介してロードロック室8が 設置されている。ロードロック室8にはるつぼ3 を成長室9の分子線顧室8aに搬入する転送装置と してのトランスファーロッド4を僻え、また、脱 気用の真空ポンプ7が接続されている。

一方、成長室9の分子線数室9eには、搬入されたるつぼ3を加熱するヒーター11と、定位置にるつぼ台6を支えてヒーター11内にるつぼ3を固定するるつぼホルダー10を有している。

変態例において、ゲートパルブ1を閉じた状態でGa2を入れたるつぼ3をトランスファーロッド4に保持する。るつぼ3は熱シールド板5を備えたるつぼ台8に固定されている。真空ポンプ?によりロードロック室8を1×10<sup>-1</sup> forcの真空度によりロードロック室8を1×10<sup>-1</sup> forcの真空度によりロードロック室8を1×10<sup>-1</sup> forcの真空度によりロッド4の駆動によりるつぼ3を成長をファーロッド4を回動によりるつぼ3を成長した。トランスファーロッド4をロードロック室8に戻した後ゲートパルブ1を関めた。

るつばホルダー10に支えられたるつぼ3はヒー

ター11内に固定される。るつば3とヒーター11との間にヒーター11保護のためPBM(パイロライテックポロンナイトライド) 円賃12を設けた。また。 つば3はつばのない形状のものを用いた。

ヒーター11に通虹し、Ge 2 を加熱するとGa分子様を成長室 8 内に発する。なお、ヒーター11の周囲には熱シールド板 5 , 13 を配線して余分な熱の波出を助いている。

本発明は成長室 8 を大気にさらすことなくGaソースを交換し、たった 1 日で成長を再開することができた。また、これにより成長したGaAs 結品は不純物液度が 1 × 10<sup>2 ° ca \*\*\*</sup>以下と良好なものであった。

上述の実施例ではGalaの成長宝を行ったがこれ に限らず他の半導体材料を用いても良い。

#### (発明の効果)

上述のように本発明によるときには成長盒を大気にさらすことなく分子線質を容易に交換することができ、常に高品位の半導体結晶が得られる。また、成長盆のペーキングを行わず、成長が再開

できるため、稼動率を大幅に改善することができ る効果を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示す概略図、第2 回は従来のロードロック機構を設けた装置の概略 図である。

1…ゲートパルプ 2…Ga

3…るつぼ 4…トランスファーロッド

5,13… 熱シールド根 6… るつぼ台

7…其空ポンプ 8…ロードロック室

9 …成長室 10… るつぽホルダー

11…ヒーター 12…PBN円筒

特許出顧人 日本電気株式会社

代理人 弁理士内 原



# **特開昭64-42392 (3)**

